

Manufacturing process Tufting 1/12" looppile	Méthode de fabrication Tuftée 1/12" poil bouclé	Herstellungsverfahren Getuftet 1/12" Schlingenpol	Fabricatiemethode Getuft 1/12" lussenpool
Pile composition 100% PA	Composition du velours 100% PA	Florzusammenstellung 100% PA	Poolzusammenstellung 100% PA
Pile weight Ca. 510 g/m ²	Poids du velours Ca. 510 g/m ²	Polgewicht Ca. 510 g/m ²	Poolgewicht Ca. 510 g/m ²
Total weight Ca. 3.600 g/m ²	Poids total Ca. 3.600 g/m ²	Gesamtgewicht Ca. 3.600 g/m ²	Totaal gewicht Ca. 3.600 g/m ²
Pile height Ca. 3,5 mm	Hauteur du velours Ca. 3,5 mm	Floröhe Ca. 3,5 mm	Poolhoogte Ca. 3,5 mm
Total height Ca. 6,5 mm	Hauteur totale Ca. 6,5 mm	Gesamthöhe Ca. 6,5 mm	Totale hoogte Ca. 6,5 mm
Tuft density Ca. 170.000/m ²	Nombre de points Ca. 170.000/m ²	Noppenzahl Ca. 170.000/m ²	Aantal noppen Ca. 170.000/m ²
Size 50 x 50 cm	Dimensions 50 x 50 cm	Abmessung 50 x 50 cm	Afmetingen 50 x 50 cm
Packaging 5 m ²	Emballage 5 m ²	Verpackung 5 m ²	Verpakking 5 m ²
Fire class C _{FL} -s1(EN 13501-1)	Classement feu C _{FL} -s1(EN 13501-1)	Brandverhaltensklasse C _{FL} -s1(EN 13501-1)	Brandklasse C _{FL} -s1(EN 13501-1)
Fastness to light 6-7	Solidité à la lumière 6-7	Lichtechtheit 6-7	Lichtechtheid 6-7
Water fastness 4-5	Solidité à l'eau 4-5	Wasserechtheit 4-5	Waterechtheid 4-5



Order conditions : min. 3.500 m²/colour